

PEROXAN PK295 S1-V

Peroxyketal / Härtung

Anwendung

PEROXAN PK295 S1-V wird zur Härtung von ungesättigten Polyesterharzen bei erhöhten Temperaturen verwendet.

PEROXAN PK295 S1-V wird bevorzugt zur Härtung von UP-Harzen im Heisspressverfahren im Temperaturbereich von 100° bis 130°C eingesetzt.

PEROXAN PK295 S1-V ist aktiver als PEROXAN PK295 V und wird deshalb in Spritzpressverfahren und in Pultrusionsprozessen bei Temperaturen von 120° C bevorzugt.

Abhängig von den Arbeitsbedingungen werden die folgenden Peroxiddosierungen empfohlen:

PEROXAN PK295 S1-V: 1,0 bis 3,0 Gew. % bezogen auf 100% Harz

Verpackung

25kg Kanister

Hauptzerfallsprodukte

3,3,5-Trimethylcyclohexanon, 3-tert-Butoxyheptan, Aceton, Heptan, Kohlendioxid, Methan, tert-Butanol

Sicherheit und Handhabung

Informationen, u. a. zur sicheren Lagerung und Handhabung von PEROXAN PK295 S1-V finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dort sind unbedingt zu beachten und sorgfältig nachzuprüfen, bevor Sie sich für das Produkt entscheiden. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.pergan.com als Download erhältlich oder kann direkt bei Pergan angefordert werden.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen können wir jedoch keinerlei Haftung übernehmen. Eigene Nachprüfungen sind daher zu empfehlen, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Der Käufer muss sich im voraus z. B. durch Tests vergewissern, dass das Produkt für seinen Verwendungszweck geeignet ist.